

附件 10

金属和金属化合物在水生介质中的 转化/溶解指导

附件 10

金属和金属化合物在水生介质中的转化/溶解指导¹

A10.1 引言

A10.1.1 制订本试验指导的目的，是确定金属和微溶金属化合物在代表着自然界常见环境状况的标准实验室条件下的水生介质中，形成溶解离子和其他可溶性含金属物质的比率和程度。一经确定，该信息即可用于评价产生可溶性物质的金属或微溶金属化合物的短期和长期水生毒性。本试验指导是经合组织领导下制订金属和微溶无机金属化合物(SSIMs)水生毒性试验和数据解释方法的国际努力的结果(参考文献 1、本附件和附件 9 第 A9.7 节)。通过最近在经合组织和欧盟内召开的会议和开展的讨论，开展了作为本试验指导之基础的多种金属和金属化合物的试验工作，并就此提出了报告(本附件参考文献 5 至 11)。

A10.1.2 评价金属和微溶金属化合物的短期和长期水生毒性，通过比较 (a) 在标准水生介质中转化或溶解时产生的溶液中金属离子浓度，和 (b) 通过溶解金属盐确定的适当标准生态毒性数据(急性和慢性毒性值)完成。本文件就如何进行转化/溶解试验给予了指导。利用溶解/转化试验方案取得的结果制定环境危害分类的策略，不在本指导文件的范围之内，但可参阅附件 9，第 A9.7 节。

A10.1.3 对于本试验指导，金属和微溶金属化合物的转化在试验条件下的定义和特性如下：

- (a) 金属 M^0 ，在其元素状态下，不能溶解于水，但可以通过转化形成有效形态。这意味着，一种元素状态的金属可与介质发生反应，形成可溶解阳离子或阴离子产物，并且在这一过程中，金属将发生氧化或转化，从中性或零氧化状态转变为高一状态；
- (b) 在一种简单的金属化合物内，比如在金属氧化物或硫化物内，金属已经以氧化状态存在，因此，当化合物进入水生介质后，不太可能出现进一步的金属氧化。然而，虽然氧化状态可能没有改变，但与介质的相互作用有可能产生更多的可溶解形态。可将微溶金属化合物视为一种可对其溶解性产物进行计算，而且将通过溶解产生少量有效形态的化合物。然而，应该认识到，最终溶解浓度可能受到多种因素的影响，其中包括某些金属化合物的溶解产物在转化/溶解试验中沉淀，比如氢氧化铝。

A10.2 基本原理

A10.2.1 本试验指导是作为标准实验室转化/溶解试验方案制定的，而它所依据的是一种简单的试验方法，即在某一 pH 值缓冲水介质中搅拌不同量的试验物质，并在规定的时间间隔进行采样和分析，以确定溶解金属离子在水中的浓度。下面将介绍两种不同类型的试验：

A10.2.2 甄别转化/溶解试验——微溶金属化合物

A10.2.2.1 对于微溶金属化合物，总溶解金属的最大浓度可通过金属化合物溶解极限确定，或者根据甄别转化/溶解试验确定。在一次投放下进行的甄别试验的目的，是识别发生溶解或快速转化，以致它们的生态毒性潜力与溶解形态很难区别的那些化合物。

A10.2.2.2 将从市场上可能买到的具有最小典型粒度的微溶金属化合物一次投放到 100 毫克/升的水介质中。将要发生的这种溶解，可在 24 小时试验时间内，通过搅拌方法得到。经过 24 小时搅拌后，测量溶解金属离子的浓度。

A10.2.3 完全转化/溶解试验——金属和微溶金属化合物

A10.2.3.1 完全转化/溶解试验的目的，是确定金属和金属化合物在水相的不同投入量下，

¹ 经合组织环境、健康和安全问题出版物，试验和评估系列，第 29 期，经济合作与发展组织环境局，2001 年 4 月。

在一定时间后的溶解或转化水平。通常是将块状和/或粉状试验物质，以 1、10 和 100 毫克/升三种不同的投入量加到水介质中。如果不预期溶解金属物质会大量释放，可以只选用 100 毫克/升这一单一投入量。转化/溶解是通过标准化搅拌方法得到的，不会导致颗粒物磨损。短期转化/溶解试验的终点指标是根据在为期 7 天的转化/溶解试验后所得到的溶解金属离子浓度得到的。而长期转化/溶解试验的终点指标，是使用 1 毫克/升的单一投入在为期 28 天的转化/溶解试验期间中得到的。

A10.2.3.2 由于 pH 值对转化/溶解有着显著影响，因此原则上，甄别试验和完全试验都应该在可获得溶液中最大溶解金属离子浓度的 pH 值条件下进行。根据在自然环境中经常出现的酸碱度条件，除 28 天完全试验以外，必须将 pH 值控制在 6 至 8.5 之间。在进行 28 天完全试验时，应将 pH 值控制在 5.5 至 8.5 之间，以便将可能对酸性湖产生的长期影响考虑进去。

A10.2.3.3 此外，由于试验样本中颗粒物表面积的大小对转化/溶解比率和程度都会产生显著的影响，所以应采用从市场上买到的具有最小典型粒度的粉剂进行试验，而在进行块状物质试验时，则应采用在正常处理和使用中具有代表性的粒度尺寸。在没有这方面资料的情况下，应使用默认的粒度直径 1 mm。对于块状金属，必须有充分理由，方可超过这一默认尺寸。此外，还应确定比表面积，以便对类似样品进行描述和比较。

A10.3 试验的适用性

本试验适用于所有的金属和微溶无机金属化合物。例外情况必须提出理由，例如某些与水起反应的金属。

A10.4 有关试验物质的信息

应将从市场买到的物质用于转化/溶解试验。为正确解释试验结果，获得有关试验物质的下列信息资料十分重要：

- (a) 物质名称、化学分子式和在市面上的用途；
- (b) 物理-化学制备方法；
- (c) 试验所用物质的生产批次标识；
- (d) 化学特性：全纯度(%)和单位杂质含量(%或 ppm)；
- (e) 密度(g/cm³)或比重；
- (f) 测量的比表面积(m²/g) — 通过 BET N₂ 吸收 — 吸附法或类似方法测量；
- (g) 存放期，有效期；
- (h) 已知的溶解性数据和溶解产物；
- (i) 危险标识和安全搬运方法；
- (j) 材料安全数据单或类似文件。

A10.5 试验方法说明

A10.5.1 设备和试剂

A10.5.1.1 为进行试验，需要使用下列设备和试剂：

- (a) 经过预清洗和酸冲洗的封闭式玻璃样品瓶(A10.5.1.2)；
- (b) 转化/溶解介质(ISO 6341) (A10.5.1.3)；
- (c) 试验溶液缓冲装置(A10.5.1.4)；

- (d) 搅拌设备：轨道式震动器、径向叶轮、试验室震动器或等效设备(A10.5.1.5)；
- (e) 适当的过滤器(如 0.2 μm Acrodisc)，或离心式固体—液体分离器(A10.5.1.7)，acrodisc 过滤器应用新的过滤材料至少冲洗三次，以避免试样在零时带有过高的痕量金属；
- (f) 将反应罐的温度控制在 20°C 至 23°C \pm 1.5°C 范围内的装置，如温度控制柜或水浴装置；
- (g) 注射器和/或自动吸液管；
- (h) 在+ 0.2 pH 单位内显示可接受结果的 pH 值测定计；
- (i) 具有温度显示功能的溶解氧测定计；
- (j) 温度计或热电偶；以及
- (k) 精度可以接受的金属分析设备(如原子吸收光谱仪、感应式偶合轴向等离子光谱仪)，最低检测量(LOQ)最好低于慢性生态毒性最低参考值的五倍。

A10.5.1.2 必须按试验室标准做法认真清洗所有的玻璃试验容器，然后再进行酸洗(比如 HCl)，最后用去离子水冲洗。试验容器的容量和配置(1 升或 2 升反应罐)应足以装下 1 升或 2 升水介质，而不会在规定的搅拌过程中溢出。如需采用空气缓冲方法(在 pH 值等于 8 的条件下进行试验)，建议加大顶部空间/液体比例(比如在 2.8 升长颈瓶内装 1 升介质)，以便增加介质的空气缓冲能力。

A10.5.1.3 应使用基于 ISO 6341 标准的再生标准水²作为标准转化/溶解介质。介质在用于试验之前必须通过过滤(0.2 μm)方法进行消毒。下面是标准转化/溶解介质的化学成分(用于在 pH 值等于 8 的条件下进行的试验)：

NaHCO ₃ :	65.7 毫克/升
KCl:	5.75 毫克/升
CaCl ₂ ·2H ₂ O:	294 毫克/升
MgSO ₄ ·7H ₂ O:	123 毫克/升

在较低或较高 pH 值条件下进行的试验，A10.5.1.7 给出了调整后的化学成分。

A10.5.1.4 有机碳在介质中的总浓度不得超过 2.0 毫克/升。

A10.5.1.5 除淡水介质外，当海水的较高氯化物含量或其他特殊化学特性可能会显著影响金属化合物的溶解或转化，而且可以得到有关海洋物种的毒性试验数据时，也可以考虑使用标准化海水试验介质。在考虑使用海水时，标准化海水介质的化学成分应满足下列要求：

NaF:	3 毫克/升
SrCl ₂ ·6H ₂ O:	20 毫克/升
H ₃ BO ₃ :	30 毫克/升
KBr:	100 毫克/升
KCl:	700 毫克/升
CaCl ₂ ·2H ₂ O:	1.47 克/升

² 为进行危险分类，应将溶解/转化试验方案的结果与金属和金属化合物的现有生态毒性数据进行比较。然而，对于数据校验，可能会出现这样情况，即可将来自完全转化试验的水介质直接用于 OECD 202 和 203 水蚤和鱼类生态毒性试验。如果转化介质的 CaCl₂·2H₂O 和 MgSO₄·7H₂O 浓度减少到 ISO 6341 介质的五分之一，完全转化介质也可用于 OECD 201 藻类生态毒性试验(但需要加入微营养素)。

Na ₂ SO ₄ :	4.0 克/升
MgCl ₂ ·6H ₂ O:	10.78 克/升
NaCl:	23.5 克/升
Na ₂ SiO ₃ ·9H ₂ O:	20 毫克/升
NaHCO ₃ :	200 毫克/升

含盐量应达到 34±0.5g/kg, pH 值应为 8.0±0.2。还应去除再生盐水中的微量金属元素(来自 ASTM E 729-96)。

A10.5.1.6 转化/溶解试验应在规定 pH 范围内可使溶液中溶解金属离子浓度达到最高的 pH 值条件下进行。对于筛检试验和 7 天完全试验, pH 值必须在 6 至 8.5 范围内;对于 28 天完全试验, pH 值必须在 5.5 至 8.5 范围内(A10.2.3.2)。

A10.5.1.7 在 pH 值为 8 的缓冲可通过与空气的平衡建立。在这种条件下, CO₂ 浓度可提供一种自然缓冲能力, 足以使 pH 值在为期一周的试验期间内, 其平均波动幅度保持±0.2pH 范围内(附件 10 参考文献 7)。可通过增大顶部空间/液体比的方法, 改善介质的空气缓冲能力。

对 pH 值作调节和缓冲, 下至 7 和 6 上至 8 和 8.5 之间, 表 A10.1 给出了介质的化学成分推荐值, 以及通过顶部空间的空气中的 CO₂ 浓度值, 和在这种条件下的 pH 计算值。

表 A10.1: 试验介质化学成分推荐值

试验介质化学成分	NaHCO ₃	6.5 毫克/升	12.6 毫克/升	64.75 毫克/升	194.25 毫克/升
	KCl	0.58 毫克/升	2.32 毫克/升	5.75 毫克/升	5.74 毫克/升
	CaCl ₂ ·2H ₂ O	29.4 毫克/升	117.6 毫克/升	294 毫克/升	29.4 毫克/升
	MgSO ₄ ·7H ₂ O	12.3 毫克/升	49.2 毫克/升	123.25 毫克/升	123.25 毫克/升
试验容器中的 CO ₂ 浓度 (其余成分为空气)		0.50%	0.10%	0.038%(air)	0.038%(air)
pH 计算值		6.09	7.07	7.98	8.5

注 1: pH 值是利用 FACT(化学热力学分析设备)系统计算的(<http://www.crct.polymtl.ca/fact/fact.htm>)。

注 2: 虽然试验方案只对 pH 值在 6.0-8.0 范围内验证有效, 但本表并不妨碍达到 pH 5.5。pH 8.5 的合成物在含有金属的情况下, 尚未经过试验确认。

A10.5.1.8 也可以使用其他等效缓冲方法, 如果所使用的缓冲器对化学物种形成和溶解金属成分转化率的影响很小。试验中不得使用酸或碱调整酸碱度(pH)。

A10.5.1.9 在完全转化/溶解试验过程中, 所采用的搅拌方法, 应足以保持水介质不断流过试验物质, 同时保持试验物质表面和在试验过程中形成的任何固体反应产物覆盖层的完整性。对于 1 升水介质, 可通过下列装置进行搅拌:

- 径向叶轮以 200 r.p.m. 的速度旋转: 叶片配置在离 1 升反应罐底部 5 cm 处。径向叶轮由一根钢轴和装在轴上的两个固定式聚丙烯叶片组成。钢轴直径为 8 mm, 长度为 350 mm, 表面覆有一层 PVC 塑料包层; 叶片宽度为 40 mm, 长度为 15 mm; 或者
- 一个 1.0 至 3.0 升长颈瓶, 上面塞有一个橡皮塞, 装在一个轨道式振荡器或试验室振荡器

上，以 100 r.p.m 的转速震荡搅拌。

也可以使用其他温和搅拌方法，前提是它们能够满足表面完整性和溶液均匀性标准。

A10.5.1.10 是否选择固-液分离方法，取决于溶解金属离子是否吸附到过滤器上，以及 A10.5.1.9 规定的搅拌方法是否会形成悬浮物，这又取决于粒度分布和颗粒密度。对于密度大于 6g/cm³ 和 50% 的粒径 < 8 μm 这样低的粒度分布的固体物质，经验表明，A10.5.1.9 规定的温和搅拌法不大可能产生悬浮物。所以，利用样品过滤方法，比如选用 25 mm 直径 0.2 μm 亲水聚乙醚砜膜注射筒过滤器(作为一种可选做法，可覆盖一层 0.8 μm 预滤器)，可使溶液基本上不存在固体物质。

然而，当出现悬浮物时，不妨在提取样本之前停止搅拌，使悬浮物沉淀大约 5 分钟。

A10.5.2 前提条件

A10.5.2.1 分析方法

适当有效的总溶解金属物质分析方法对试验研究必不可少。分析检测极限值应低于相应的外毒性试验慢性或长期值。

在报告中至少要说明下列分析确认结果：

- (a) 分析方法的检测和量化极限；
- (b) 在适用分析范围内的分析线性范围；
- (c) 包括转化介质在内的对照试验(可在试验过程中进行)；
- (d) 转化介质对溶解金属离子的基体效应；
- (e) 转化试验完成后的质量平衡(%)；
- (f) 分析的可再现性；
- (g) 可溶性金属离子在过滤器上的吸附特性(如果过滤器用于将可溶形态从固体金属离子分离出来)。

A10.5.2.2 适当的溶解介质 pH 值的确定

如果没有相应的文献数据可供使用，则需要进行初步甄别试验，以确保试验是在 A10.2.3.2 和 A10.5.1.6 所述的 pH 值范围内选择的可使转化/溶解率最大化的 pH 值条件下进行的。

A10.5.2.3 转化数据的可再现性

A10.5.2.3.1 对于有 3 个复制试验容器的标准试验配置，每次采样每个试验容器采集两个复制样本，可以合理地预期，对于一种在较窄的粒度(比如 37 至 44 μm)和总表面积范围内试验的物质，当试验物质投入量恒定时，每个试验容器得到的转化数据差异应 < 10%，不同试验容器之间的差异应 < 20% (参考文献 5，本附件)。

A10.5.2.3.2 为估计转化试验的可再现性，下面提供了一些指导。其结果是通过调整最终试验配置，改变复制试验容器数量和/或复制试样数量，或进一步筛检颗粒，最终提高试验的可再现性。初步试验也可对试验物质转化率作出初步评估，并可用来确定采样频率。

A10.5.2.3.3 在制备转化/溶解介质时，应先搅拌大约半小时，使水介质与缓冲气体达到平衡状态，从而将介质的 pH 值调整到理想值范围内(空气缓冲或 CO₂ 缓冲)。在加入物质之前至少应从试验介质中采集三个试样(比如 10 至 15ml)，并进行溶解金属浓度检测，作为对照和背景资料。

至少使用五个试验容器，内装金属或金属化合物(比如 100 mg 固体物质/1 介质)，按

A10.5.1.9 所述方法，在 20 至 23°C±1.5°C 的温度范围内进行搅拌；在 24 小时后，用注射器从每个试验容器内采集三个试样。按 A10.5.1.10 所述方法，利用薄膜过滤器将固体与溶液分离，再用一两滴痕量金属级的 HNO₃ 将溶液进行酸化处理，达到 pH 1，然后分析溶解金属的总浓度。

A10.5.2.3.4 分别计算每个试验容器和不同试验容器测量的溶解金属浓度平均值和差异系数。

A10.5.2.3.5 为了确保转化数据的可再现性，建议：

- (a) 新的实验室使用一套训练集；
- (b) 一种有特定表面条件的金属粉末，用于控制标准；和
- (c) 一或两个实验室负责参考化学品。

可能需要检查粉末的特定表面。

A10.5.3 试验操作

A10.5.3.1 溶解甄别试验——微溶金属化合物

A10.5.3.1.1 溶解介质制备后，将介质加入到至少三个试验容器内(试验容器数量取决于初步试验中确定的可再现性)。经过半个小时的搅拌，使水介质与气体或缓冲系统达到平衡(A10.5.1.6 至 A10.5.1.8)，测量介质的 pH 值、温度和溶解 O₂ 浓度。然后，从试验介质中至少采集两个 10 至 15 ml 试样(在加入固体之前)，并测量溶解金属浓度作为对照和背景资料。

A10.5.3.1.2 将金属化合物加入试验容器内，投放量为 100 毫克/升，然后盖上试验容器盖，并进行快速而剧烈的搅拌。经过 24 小时搅拌后，在每个试验容器内进行 pH 值、温度和溶解 O₂ 浓度测量，并用注射器从每个试验容器内采集两三个溶液试样。然后按前面 A10.5.1.10 所述方法，让溶液通过薄膜过滤器。对溶液进行酸化处理，如使用 1% 的 HNO₃，分析溶液中的溶解金属总浓度。

A10.5.3.2 完全试验——金属和金属化合物

A10.5.3.2.1 重复 A10.5.3.1.1 所述步骤

A10.5.3.2.2 对于 7 天试验，将试验物质分别按 1、10 和 100 毫克/升的投放量加入到装有水介质的试验容器内(试验容器数量取决于按 A10.5.2.3 小节确定的可再现性)。然后将试验容器密封，并按 A10.5.1.9 所述方法进行搅拌。如需进行 28 天试验，投放量为 1 毫克/升的试验可延续到 28 天，条件是对于 7 天和 28 天的试验选择相同的 pH 值。然而，由于 7 天试验只在 pH 值范围大于等于 6 的条件下进行，因此，还需要另外进行 28 天试验，以覆盖 pH 值在 5.5 至 6 的范围。可能还需要同时进行一项不加入任何试验物质的对照试验(比如空白试验溶液)。在规定的时间内(比如 2 小时、6 小时、1 天、4 天和 7 天)，测量每个试验容器内的温度、pH 值和溶解 O₂ 浓度，并用注射器从每个试验容器内至少采集两个试样(比如 10 至 15 ml)。按上面 A10.5.1.10 所述方法，将固体和溶解组分分离。再对溶液进行酸化处理(比如加入 1% 的 HNO₃)，分析溶解金属的浓度。在第一个 24 小时过后，加入体积等于已采集介质的新溶解介质，以补足溶解体积。随后采样也应重复上述步骤。从试验溶液中提取的最大总量，不应超过原始试验溶液体积的 20%。当随后三次测量的总溶解金属浓度数据差异不超过 15% 时，即可停止试验。10 和 100 毫克/升投入量的最长试验时间为 7 天(短期试验)，1 毫克/升试验介质的最长试验时间为 28 天(长期试验)。

A10.5.4 试验条件

A10.5.4.1 转化/溶解试验应在恒定的环境温度下进行，温度控制在 20 至 23°C±1.5°C 的范围内。

A10.5.4.2 转化/溶解试验应在 A10.2.3.2 和 A10.5.1.6 规定的 pH 值范围内进行。应在每隔一段时间进行溶液取样时，记录试验溶液的 pH 值。在大多数试验期间，pH 值可能都会保持恒定不变(±0.2

单位), 不过由于物质在微粒状态下的固有特性, 在活性物质细粉的投放量为 100 毫克/升时, 也出现过一些短期 pH 值波动现象(本附件参考文献 7)。

A10.5.4.3 在水介质的上方, 反应容器所提供的顶部空间在大多数情况下应足以将溶解氧浓度维持在大约 6.0 mg/l 以上, 即 8.5 mg/l 饱和水平的 70%。然而, 在某些情况下, 反应动力可能不是受到溶液上方顶部空间内的分子氧的存量限制, 而是受到溶解氧转到以及反应产物离开固-液两相界面的限制。在这种情况下, 除了等待恢复平衡以外, 没有什么别的办法。

A10.5.4.4 为减少化学和生物污染及蒸发, 在可能的情况下, 转化/溶解动态过程必须在封闭容器内和黑暗中进行。

A10.6 试验结果的处理

A10.6.1 甄别试验

计算 24 小时溶解金属平均浓度(在置信区间内)。

A10.6.2 完全试验：确定转化/溶解程度

A10.6.2.1 短期试验

将不同的短期(7 天)试验中测量的溶解金属浓度值, 按时间坐标绘制成曲线, 如果可能的话, 即可确定转化/溶解动力。下列动力学模型可用于描述转化/溶解曲线:

(a) 线性模型:

$$C_t = C_0 + k_t, \text{ 毫克/升}$$

式中:

$$C_0 = \text{时间 } t=0 \text{ 时的初始总溶解金属浓度(毫克/升);}$$

$$C_t = \text{在时间 } t \text{ 的总溶解金属浓度(毫克/升);}$$

$$k = \text{线性速率常数, 毫克/升一天。}$$

(b) 一阶模型:

$$C_t = A(1-e^{-kt}), \text{ 毫克/升}$$

式中:

$$A = \text{表观平衡时的极限溶解金属浓度(毫克/升)=常数;}$$

$$C_t = \text{在时间 } t \text{ 的总溶解金属浓度(毫克/升);}$$

$$k = \text{一阶速率常数, 1/天。}$$

(c) 二阶模型:

$$C_t = A(1-e^{-at})+B(1-e^{-bt}), \text{ 毫克/升}$$

式中:

$$C_t = \text{在时间 } t \text{ 的总溶解金属浓度(毫克/升);}$$

$$a = \text{一阶速率常数, 1/天;}$$

$$b = \text{二阶速率常数, 1/天;}$$

$$C = A+B=\text{极限溶解金属浓度(毫克/升)。}$$

(d) 反应动力方程式：

$$C_t = a[1 - e^{-bt} - (c/n)\{1 + (b e^{-nt} - n e^{-bt})/(n-b)\}], \text{ 毫克/升}$$

式中：

C_t = 在时间 t 的总溶解金属浓度(毫克/升)；

a = 回归系数(毫克/升)；

b 、 c 、 d = 回归系数(1/天)；

n = $c+d$ 。

也可以使用其他反应动力学方程式(本附件参考文献 7 和 8)。

对于转化试验中的每个复制试验容器，应通过回归分析法估计这些模型参数。这种方法可避免在同一复制试验容器前后两次测量结果之间可能出现相关关系的问题。如果至少使用了三个复制试验容器，可利用标准方差分析方法对系数的平均值进行比较。对决定系数 r^2 ，作为判断模型是否“拟合良好”的指标进行估计。

A10.6.2.1 长期试验

将 28 天试验中从投放量为 1 毫克/升的溶液测得的溶解金属浓度值，按时间坐标绘成曲线，如果可能的话，按 A10.6.1 和 A10.6.2 所述方法，确定转化/溶解动力。

A10.7 试验报告

试验报告应包括(但不限于)下列信息(另见 A10.4 和 A10.5.2.1)：

- (a) 主办人身份和试验设施；
- (b) 说明试验物质；
- (c) 说明再生试验介质和金属投入量；
- (d) 说明所采用的试验介质缓冲系统和所用的 pH 值确认法(按照 A10.2.3.2 以及 A10.5.1.6 至 A10.5.1.8)，说明所用的分析方法；
- (e) 详细说明试验设备和程序；
- (f) 标准金属溶液制备方法；
- (g) 方法确认结果；
- (h) 金属浓度、pH 值、温度和含氧量分析结果；
- (i) 不同时间间隔的试验和分析日期；
- (j) 不同时间间隔的平均溶解金属浓度(及置信区域)；
- (k) 转化曲线(总溶解金属量随时间变化情况)；
- (l) 转化/溶解动力分析结果(如已确定)；
- (m) 估计的反应动力学方程(如已确定)；
- (n) 研究计划偏差，如果有的话，说明出现的原因；
- (o) 有可能影响试验结果的任何环境情况；以及
- (p) 记录和原始数据的参考文献。

附件 10

附录

参考文献

1. "Draft Report of the OECD Workshop on Aquatic Toxicity Testing of Sparingly Soluble Metals, Inorganic Metal Compounds and Minerals", Sept. 5-8, 1995, Ottawa
2. OECD Metals Working Group Meeting, Paris, June 18-19, 1996
3. European Chemicals Bureau. Meeting on Testing Methods for Metals and Metal Compounds, Ispra, February 17-18, 1997
4. OECD Metals Working Group Meeting, Paris, October 14-15, 1997
5. LISEC¹ Staff. "Final report "transformation/dissolution of metals and sparingly soluble metal compounds in aqueous media - zinc", LISEC no. BO-015 (1997)
6. J.M. Skeaff² and D. Paktunc, "Development of a Protocol for Measuring the Rate and Extent of Transformations of Metals and Sparingly Soluble Metal Compounds in Aqueous Media. Phase I. Task 1: Study of Agitation Method." Final Report. January 1997. Mining and Mineral Sciences Laboratories Division Report 97-004(CR)/Contract No. 51545
7. Jim Skeaff and Pierrette King, "Development of a Protocol For Measuring the Rate and Extent of Transformations of Metals and Sparingly Soluble Metal Compounds in Aqueous Media. Phase 1, Tasks 3 and 4: Study of pH and of Particle Size/Surface Area." Final Report, December 1997. Mining and Mineral Sciences Laboratories Division Report 97-071(CR)/Contract No. 51590
8. Jim Skeaff and Pierrette King, Development of Data on the Reaction Kinetics of Nickel Metal and Nickel Oxide in Aqueous Media for Hazard Identification. Final Report. January 1998. Mining and Mineral Sciences Laboratories Division Report 97-089(CR)/Contract No. 51605
9. LISEC Staff. "Final report "transformation/dissolution of metals and sparingly soluble metal compounds in aqueous media - zinc oxide", LISEC no. BO-016 (January, 1997)
10. LISEC Staff. "Final report "transformation/dissolution of metals and sparingly soluble metal compounds in aqueous media- cadmium", LISEC no. WE-14-002 (January, 1998)
11. LISEC Staff. "Final report "transformation/dissolution of metals and sparingly soluble metal compounds in aqueous media- cadmium oxide". LISEC no. WE-14-002 (January, 1998)

参考书目

1. OECD Guideline for testing of chemicals, Paris (1984). Guideline 201 Alga. Growth Inhibition test
2. OECD Guideline for testing of chemicals, Paris (1984). Guideline 202:Daphnia sp. Acute im mobilisation test and Reproduction Test
3. OECD Guideline for testing of chemicals, Paris (1992). Guideline 203: Fish. Acute Toxicity Test
4. OECD Guideline for testing of chemicals. Paris (1992). Guideline 204: Fish. Prolonged Toxicity Test: 14-Day study³
5. OECD Guideline for testing of chemicals. Paris (1992). Guideline 210: Fish. Early-Life Stage Toxicity Test
6. International standard ISO 6341 (1989 (E)). Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera. Crustacea)

¹ LISEC, Craenevenne 140, 3600 Genk, Belgium.

² CANMET, Natural Resources Canada, 555 Booth St., Ottawa, Canada K1A 0G1.

³ This Test Guideline has been cancelled but may continue to be used until 2 April 2014.

全球化学品统一分类和标签制度

全球化学品统一分类和标签制度(全球统一制度), 是国际劳工组织(劳工组织)、经济合作与发展组织(经合发组织)和联合国合作, 根据 1992 年在里约热内卢召开的联合国环境与发展会议(环发会议)通过的《21 世纪议程》规定的任务制定的。

全球统一制度按危险类型对化学品进行分类, 并提出了统一的危险公示要素, 包括标签和安全数据单。全球统一制度的目的, 是确保提供说明化学品物理危险和毒性的信息, 以便在装卸、运输和使用这些化学品的过程中更好地保护人的健康和环境。全球统一制度也为各国以及在区域和全球范围内统一有关化学品的规则 and 规定提供了基础, 而这也是促进贸易的一个重要因素。

本文件主要为各国政府、区域机构和国际组织编写, 但其中也含有针对业界人士的充分的背景知识和指导, 因为他们才是所通过的各项规定的最终执行者。

全球统一制度于 2002 年 12 月由联合国危险货物运输和全球化学品统一分类和标签制度专家委员会通过, 根据执行过程中取得的经验, 定期进行更新、修订和改进。2002 年在约翰内斯堡通过的《可持续发展问题世界首脑会议执行计划》, 鼓励各国尽快执行全球统一制度。

全球统一制度第七修订版收入了一些新的或修改的规定, 主要有: 修订的第一类易燃气体分类标准; 一些杂项修订, 旨在明确部分健康危险类别的定义; 对扩大安全数据单第 14 节涵盖范围的补充指导, 使之适用于所有按国际海事组织相关文书运输的散装货物, 无论其物理状态如何; 修订并进一步简化了附件 3 中的防护措施说明; 和附件 7 中的一个新样例, 关于小容器使用褶展式标签的要求。